

PERGO®

Parkettiiliima
Tekniset Tiedot - Suomalainen

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Parkettiliima

Yleistä Tietoa

Pergo-parkettiliima on elastinen ja käyttövalmis hyvin tarttuva liima, joka sopii erinomaisesti kaikkien Pergo-parkettilattioiden liimaukseen huokoisille ja ei-huokoisille pinnoille.



PARKETTILIIMA

Tilauuskoodi	PGWGLUE16A
Pakkaus	Alumiiniset liimapussit kartonkilaatikossa
Sisälllys	16 kg (= 2 x 8 kg)
Väri	Dark Oak
Perusta	MS-polymeeri
Viskositeetti	Tahna
Kulutus	1,0–1,2 kg/m ² (B11-liimalastalla)
Säilyvyys	Vähintään 18 kuukautta avaamattomassa alumiinipussissa viileässä ja kuivassa paikassa 5–25 °C:n lämpötilassa.

Parkettiliima

PARKETTILIIMA

Avoinna	Enintään 30 min
Korjausaika	Enintään 15 min
Kovettumisaika	Vähän liikennettä: väh. 6 tuntia Runsaasti liikennettä: enint. 48 tuntia
VOC -päästö (haihtuva orgaaninen yhdiste)	< 1 %
Käyttölämpötila	15–20 °C (suhteellinen kosteus 50–60 %)
Lämpötilan kestävyys	-40–90 °C

Sovellettavissa

- Käytä huokoisille ja ei-huokoisille pinnoille. Suosittelemme testaamaan liiman kiinnittymisen aluslattiaan ensin.
- Käytetään yhdessä lattialämmityksen tai -jäähdytyksen kanssa.

Parkettiiliima

Turvallisuus

- **Silmien suojaus**

Vältä tuotteen joutumista silmiin.

- **Ihon suojaus**

Vältä tuotteen joutumista iholle. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- **Hengityssuojain**

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä soveltuvaa hengityssuojainta.



- **Säilytä lasten ulottumattomissa.**

Parkettiiliima

Ominaisuudet

Pergo-lisävarusteet on kehitetty erityisesti Pergo-lattioita varten.

- **Käyttövalmis**
Pergo-parkettiiliima on yksikomponenttiiliima, joten sitä ei tarvitse sekoittaa.
- **Nopeasti kuivuva**
- **Alumiiniset liimapussit**
- **Erinomainen heijastusäänien vaimennus**
- **Sopii käytettäväksi lattialämmityksen ja -jäähdytyksen kanssa**



Parkettiliima

Valmistautuminen

1. Lattialämmitys- tai jäähdytysjärjestelmät on kytkettävä pois päältä ohjeiden mukaisesti. Katso lisätietoja Pergo-lattialämmityksen käyttöohjeista.
2. Tarkista ennen parkettilattian asentamista aluslattian jäännöskosteus maakohtaisten standardien mukaisilla menetelmillä, esim. CM-menetelmällä, digitaalisella kosteusmittarilla, insitu-holkilla ja anturilla. Aluslattian kosteustason on oltava Pergon suosituksen mukainen. Katso lisätietoja tästä aiheesta Pergo-lattiasi teknisestä dokumentaatiosta.
3. Sekä Pergo-parkettiliiman että parkettilattian on annettava mukautua asennuspaikan olosuhteisiin asennusohjeiden mukaisesti. Jätä lattia alkuperäiseen pakkaukseensa asennukseen asti. Tarkista Pergo-lattiasi kosteustaso ennen asennusta. Sen on oltava Pergon suosituksen mukainen. Katso lisätietoja tästä aiheesta lattian teknisestä dokumentaatiosta. Suosittelemme, että et asenna lattiaa, jos parkettilattian kosteus on yli 11 %.
4. Pergo-parkettiliima on levitettävä oikein valmistellulle, pysyvästi kuivalle, tasaiselle, sileälle, puhtaalle ja tarkoitukseen sopivalle aluslattialle, jolla ei ole tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia.
 - Vanha liima tai tasoitusmassa voi heikentää tartuntaa. Tällaiset jäämät on poistettava hankaamalla. Tasoituslaasti, jonka paineenkesto ei ole riittävä tai joka on kiinnittynyt huonosti, on poistettava ja korjattava.
 - Jos aluslattia on epätasainen, tasoita sopivalla tasoitemassalla.
 - Mineraali- ja jauhepinnat on käsiteltävä pohjusteella.
 - Poista pintakerros ja kaavi anhydriittipintojen pinta pois.
 - Lattia on imuroitava teollisuusimurilla.
 - Varmista, että aluslattia on puhdistettu sopivalla puhdistusaineella, kun se liimataan entiseen lattiaan (esim. keraamisiin laattoihin). Pyyhi sen jälkeen lattiaa vedellä, kunnes puhdistusvesi ei enää liikaannu. Pinnan on oltava täysin kuiva ennen liiman levittämistä.
5. Älä koskaan asenna lattiaa alustalle, jota ei ole suojattu alhaalta nousevalta kosteudelta tai jonka kosteuspitoisuus ylittää Pergo-lattiasi asennusohjeissa määritetyn arvon. Jos kosteusprosentti on liian suuri, käytä sopivaa pintakosteuden hallintajärjestelmää tai kosteutta läpäisemätöntä kalvoa.
6. Asennuksen aikana tilan lämpötilan on oltava 15–25 °C. Aluslattian lämpötilan on oltava vähintään 15 °C. Ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 75 %.

Parkettiliima

Asennus

1. Leikkaa alumiinipusseista kulma pois ja kaada liima pinnalle. Levitä liima tasaisesti siksak-kuviona B11-liimalastalla (esim. Pergo-parkettiliimalasta – PGWB11). Levitä liimaa vain sille alalle, jolle ehdit asentaa lattialankut 30 minuutissa. Asennusalueen puhtaana pitämiseksi suosittelemme levittämään liimaa joka kerta kahdelle riville.
2. Kun asennat lattiaa, jätä lattian ja seinän tai muiden kiinteiden esineiden väliin aina liikuntaväli. Katso Pergo-parkettilattiasi teknisestä dokumentaatiosta, kuinka suuri liikuntavaran on oltava.
3. Työnnä lankut liimakerrokseen ja naputa ne paikoilleen tai paina kumivasaralla (tasapäinen vasara, halkaisija vähintään 40 mm ja shore-kovuus 60 +/- 10). Levitä liimaa vähintään 80 %:lle kunkin puupaneelin pinta-alasta. Kuormita lattiaa tarvittaessa painoilla. Kun lankku on asetettu paikalleen, sen sijaintia voi korjata vielä 15 minuutin ajan.
4. Kun olet saanut kaksi ensimmäistä riviä valmiiksi, voit istua varovasti näille riveille ja levittää liimaa kahdelle seuraavalle riville.
5. Pergo-parkettiliimalla liimatulla parkettilattialla voi kävellä 6 tunnin kuluttua. Jos kuormitus on raskasta, anna kuivua 48 tunnin ajan.
6. Lattialämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä voidaan käynnistää ohjeita noudattaen, kun liima on täysin kuivunut. Katso lisätietoja Pergo-lattialämmityksen käyttöohjeista.

TEKNISET TIEDOT - VERSIO 04.2023

Parkettiiliima

Huolto

1. Ennen kuivumista:
Pergo-parkettiiliima voidaan poistaa puhdistuspyyhkeillä.
2. Kuivunut liima:
Liika tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti, esim. muovilastalla.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

