

VINYL PLANKS & TILES

VINYL GLUE -liima

Tuoteominaisuudet:

Ammattimainen liima, kehitetty erityisesti Pergo Optimum-lattioille. Pergo®-vinyyliliima on liuotteeton, kuituvahvistettu dispersioliima. Soveltuu Pergo®-vinyylin liimaamiseen sopivan huokoisten sisätilojen aluslattioiden päälle.



PGVGLUE6 = 6 kg
PGVGLUE15 = 15 kg

Miksi käyttää Pergo®-vinyyliliimaa?

- ✓ Soveltuu erinomaisesti lattialämmitykseen ja/tai -viilennykseen.
- ✓ Leviää helposti, takaa nopean liimautumisen JA erinomaisen lujuuden
- ✓ Ei valu levittämisen jälkeen ja tarjoaa markkinoiden parhaan mitanpitävyyden elastisuudestaan huolimatta
- ✓ Estää lämpötilaeroista johtuvia aukkoja lattiassa
- ✓ Kosteudenpitävä ja siksi ihanteellinen vinyylilattiassa

Lasta liiman levittämistä varten:

PGVA2



Tekniset tiedot:

Pohja	Akryyli
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Koostumus	Pasta
Väri	voide
Tiheys (DIN 53479)	Noin 1,28 g/cm ³
Brookfield-viskositeetti (Brookfield RVT 6/10)	Noin 32.000 – 42.000 mPa.s.
Avoin aika 21 °C ja 50 % RH	Noin 40–50 minuuttia
Odotusaika 21 °C ja 50 % RH	Noin 5–10 minuuttia
Asetus kantavaksi	Min. 24 h
Lämmönkesto	-20 °C ... +70 °C (kovettunut)
Käsittelyn riittävyys	Riippuen alustasta 250–350 g/m ² käyttämällä hammaslastaa A2

* Riippuu ympäristön olosuhteista, kuten lämpötila, kosteus, alusta jne.

VINYL GLUE -liima

Ominaisuudet:

- Kuituvahvistettu
- Kovaelastinen sidos
- Suuri loppulujuus
- Erittäin helppo levittää
- Muodostaa kestäviä huippuja levitettynä hammaslastalla tai levitinkammalla
- Alhainen kulutus / m²
- Hyvin pienet päästöt
- Ei sisällä liuotinta

Käyttösovellutukset:

Pergo®-vinyyliliima soveltuu vinyylilattiapäällysteen liimaukseen sisätiloissa sekä homogeenisen ja heterogeenisen PVC-lattiapäällysteen, polyolefiinin ja kumimattojen liimaukseen jopa 2,5 mm saakka.

Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa sileillä ja hyvin absorboivilla imeytyvillä aluslattioidella.

Kuvaus:

PERGO®-vinyyliliima kovettuu veden haihtuessa liimasta. Tällöin muodostuu täysin kovettunut (noin 24 tuntia, 21 °C ja 50 % RH) kovaelastinen ja kutistumaton liimakerros, joka kestää PVC-lattian normaalia muodonmuutosta ilmakehän kosteuden ja lämpötilan vaihdellessa. Liima tarttuu erinomaisesti käytännössä kaikkiin tavallisiin huokosiin alustoihin.

Säilyvyys:

24 kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa, lämpötila +5 °C – +25°.

Aluslattia:

PERGO®-vinyyliliima tulee levittää tasaiselle, kuivalle, puhtaalle ja sileälle alustalle DIN 18365:n mukaisesti, ja jossa ei myöskään ole säröjä tai murtumia. Vanhojen liimojen jne. jäämät voivat vaikuttaa tarttuvuuteen ja näkyvät lattiapäällysteen läpi. Ne tulee siksi poistaa mekaanisesti. Irtonaiset tai vialliset pinnat on korjattava ennen liiman levitystä käyttämällä sopivaa tasoitetta.

Aluslattioiden (betoni) pinnat, jotka eivät ole kiinteitä, tulee mielellään poistaa. Jos kyseessä on epätasainen aluslattia, käytä sopivaa tasoitetta.

Sileät pinnat, kuten anhydriitti, tulee karhentaa ja niistä tulee poistaa pintakerros. Hiottu alusta on imuroitava teollisuusimurilla.

Kaikille pinnoille suositellaan yhteensopivuustestiä.

Liiman levitys:

PERGO®-vinyyliliima tulee sovittaa huoneenlämpöön ennen käyttöä. Levitä liima pinnalle hammaslastalla A2. Älä levitä liimaa pinnalle enempää kuin Pergo®-vinyylillä voidaan peittää avoimen ajan kuluessa.

Aseta Pergo®-vinyyli 10–20 minuutin kuluessa märkään liimakerrokseen ja rullaa raskaalla telalla (>50kg). Olosuhteista riippuen rullaa reunat ja tiivistäalueet uudestaan 20–30 minuutin kuluttua.

Kovettumaton PERGO®-vinyyliliima voidaan poistaa työkaluista ja parketista vedellä. Kovettunut liima on poistettava mekaanisesti.

Suosituks:

- Älä asenna alustoille, joita ei ole suojattu mahdollista alustasta nousevaa kosteutta vastaan.
- Älä levitä liimaa alle 15 °C tai yli 25 °C:n lämpötiloissa
- Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 15 °C.
- Älä levitä liimaa, jos suhteellinen kosteus on yli 75 %.
- Alhaiset lämpötilat ja korkea suhteellinen kosteus pidentävät kovettumis- ja kuivumisaikaa.
- Älä käytä, jos seinät ja katot eivät ole kuivia (esim. rappauksen tai maalaamisen jälkeen).
- Älä laimenna liimaa.
- Korjaukset on tehtävä 10 minuutin kuluessa

tarvikkeet

Tekniset tiedot

PERGO[®]

VINYL GLUE -liima

- Ei ulkokäyttöön

Terveys- ja turvallisuussuositukset:

Sovella tavanomaisia teollisuuden
hygieniavarotoimia.
Katso etiketistä lisätietoja.