PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNINEN TUOTEKORTTI
Visby Pro
[L0231-xxxxx]
Versio **NOR 01.2026**

TUOTTEEN OMINAISUUDET

KOKO	**Visby Pro**		
Leveys	190	mm	
Pituus	1380	mm	
Lautojen määrä / pakkaus	7		
m²/pakkaus	1,835	m2	
Viisteet	puristettu 4-sivuviiste		
Paksuus	8,0	mm	
Pontti	Perfectfold 3.0		
Vedenkestävyys takuu	15	Vuotta	
	72	tuntia	(seisova vesi)

LAUDAN RAKENNE

1. Kulumista ja naarmuuntumista hyvin kestävä pintakerros
2. Näyttävä painettu kuviokerros
3. Kosteuden kestävä HDF- runko
4. Vakauttava pohjakerros

TEHDASTAKUU

	MENETELMÄ	**PARAMETRIT**			
Käyttöluokka	EN ISO 10874			Luokka	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Ilmoitettu laitos	NB 0493 - Centexbel	DOP: Pakkauksessa	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Hyväksytty elin	AB 8515 - Centexbel	DOP: Pakkauksessa	
Takuu	Kotikäyttö	Katso takuuehdot		Elinikäinen	
			Vedenkestävyys	15	Vuotta
	Julkinen käyttö	Katso takuuehdot		10	Vuotta
			Vedenkestävyys	10	Vuotta

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	**PARAMETRIT**	**STANDARDIEN VAATIMUKSET**	
Abrasion resistance	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 6000	kierrosta
Abrasion class	EN 13329		AC5	
Iskunkesto	EN 17368	pieni pallo	≥70 mm	
	EN 13329	iso pallo	≥750 mm	
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus	≥ 3N
Konttorituolin pyörien kesto	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	20000	kierrosta
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20°C :ssa	≤ 15%	
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	Fl0,2 pitkä sivu	≥ 1 kN/m	
		Fmax pitkä sivu		
		Fs0,2 lyhyt sivu	≥ 2 kN/m	
		Fmax lyhyt sivu		
Huonekalun jalkojen kesto	EN ISO 16581		Ei vaurioita kun testataan 0 tyyppin jallalla	
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Staattisuus	EN ISO 24343-1		Painaumakestävyys	≤ 0,05 mm
Tahraantumisenkesto	EN 438-2	Ryhmä 1, 2	Luokka	5
		Ryhmä 3	Luokka	4
Asennetun lattian yleisilme	EN 13329	Korkeuserot	≤ 0,15 mm	
		Saumojen raot	≤ 0,20 mm	
		Pituusvaihtelut	Kovera ≤ 0,50%	
			Kupera ≤ 1,00%	
		Leveysvaihtelut	Kovera ≤ 0,15%	
			Kupera ≤ 0,20%	
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	harmaa viite	Luokka	≥ 4

PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNINEN TUOTEKORTTI
Visby Pro
[L0231-xxxxx]
Versio **NOR 01.2026**

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	PERGO VALUES
Vedenkestävyys	ISO 4760	Turpoamisen laatuluokitus	< 3	1
		Turpoamisen määräluokitus	≤0,3mm	≤0,01mm
		Sauma vuodot	Ei sovelleta	Ei vuotoja

Ympäristö, Turvallisuus & terveys

	MENETELMÄ	PARAMETRIT			
Askeläänten vaimennus	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 18dB	(Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Lattialämmitys		On a PERGO underlay	Katso erityisohjeet	Sopiva	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Antistaattinen	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Reaction to fire	EN 13501-1	Luokka		Cfl-s1	(kaikkien Pergo alusmateriaalien kanssa)
Lämmön eristyskyky	EN 12667	m²K/W		0,055	m²K/W
Liukastumisen esto	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

SERTIFIKATIT

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Pohjoismainen Joutsenmerkki	30290001
EPD	